



## Stone Select Grey Graniittikeramiikkalaatat

Stone Select Grey on saanut inspiraationsa katalonialaisen kalkkikiven ajattomasta kauneudesta, ja siinä on sementin ja betonin raakaa teollista luonnetta, mikä luo ilmeen, joka sopii sekä klassiseen että moderniin ympäristöön.

**3D.Fit** – Stone Select -sarja on valmistettu uusimmalla 3D.Fit-tekniikalla, joka luo realistisen reliefin, jossa kuvioiden ja värisävyjen yksityiskohdat tuntuvat kosketuksessa ja näkyvät valon leikissä pinnalla.

Tuotteen nimi	Tuotenro.	Koko (mm)	Paksuus (mm)	m2/laatikko	kpl/laatikko	kg/laatikko	Verkon koko (mm)
J612 STONE SELECT GREY	39810	598x1198	9	1.44	2	30	-
J66 STONE SELECT GREY	39801	598x598	9	1.08	3	22	-
J36 STONE SELECT GREY	39802	298x598	9	1.08	6	23	-
J33 STONE SELECT GREY	39803	298x298	9	0.8	9	17	-
J1515 STONE SELECT GREY	39814	148x148	9	0.52	24	11	-

### Ominaisuudet

Pakkasenkestävä, veden imeytyminen  $\leq 0,5$  %: Kyllä

Rektifioitu/reunaleikattu: Kyllä

Kemikaalinkestävä: Kyllä

Modulaarisuus: Kyllä

Liukkaudenestoluokitus R-luokka\*: R10

Liukkaudenesto ABC-luokka\*: B

: A1FL/A1

- **TÄRKEÄÄ!** Varmista, että **vastaanottotarkastus** suoritetaan välittömästi toimituksen yhteydessä! Tarkista materiaalin kunto, määrä, malli, sävy ja koko jne. Ilmoita mahdollisista poikkeamista välittömästi jälleenmyyjälle! Ilmoita mahdollisista kuljetusvaurioista kuljettajalle.
- Graniittikeramiikan kiinnityksessä tulee käyttää vähintään C2-luokan kiinnityslaastia.
- Suositeltu laastikamman koko: 4-10 mm levyn koosta ja alustasta riippuen.
- 30x30 cm kokoiset ja isommat laatat kiinnitetään seinään. Tasaisilla lattioilla voidaan käyttää joustavaa kiinnityslaastia.
- 30x60 cm kokoisia tai tätä suurempia laattoja ei saa sijoittaa tiililadontomallin mukaisesti perinteisessä ½-suhteessa. Mikäli kuitenkin haluat käyttää tiililadontaa, suosittelemme laattojen asennusta enintään ¾-suhteessa.
- Käytä laattojen leikkaamiseen graniittikeramiikkaan soveltuvaa timanttiterää ja laattaleikkuria.
- Reiät tehdään timanttiporalla.
- Käsittele ulkokulmat timanttiterällä tai hiomalaiikalla.
- Käsittele, pyöristä ja muotoile reunat ja kulmat helposti timanttihiomalaiikalla ja kulmahiomakoneen kiillotustyynyllä.
- Käytä saumaukseen sopivaa saumalaastia odotetun kuormituksen mukaan. Valitse sauman väri laatan sävyn mukaan. Suositeltu sauman leveys 2 mm.
- Graniittikeramiikka valmistetaan teollisesti luonnon raaka-aineista. Tiettyjä sävy- ja kokoeroja saattaa esiintyä, joten tarkista materiaali aina ennen asennusta. Reklamaatioita liittyen sävy- ja kokoeroihin ei hyväksytä asennuksen jälkeen.
- Sävyistä käytämme nimitystä 'shade' tai 'tono'. Maaleissa, tekstiileissä ja muissa teollisesti valmistetuissa tuotteissa saattaa esiintyä sävy- ja kokoeroja eri tuote-erien välillä. Bricmate-pakkaukset on merkitty 'shade/tono' -numerolla, jotka kannattaa laittaa talteen. Muista antaa nämä tiedot tilausta tehdessäsi!
- Kaliiperi ('caliber' tai 'kaliber') ilmaisee laatan tarkan koon.
- Saumaus tehdään valitsemalla sopiva sauma odotetun kuormituksen ja tilan mukaan. Suositeltu sauman leveys on 2 mm.

### Saumauksen väriehdotus

(HUOM! hyväksyttävä ennen saumaustöitä – Saumauksen sävy valitaan yhteensopivaksi käytetyn levyn kanssa):

- ARDEX - Stone Grey
- KIILTO - Quartz Grey
- MAPEI - 112 Medium Grey
- MIRA - 121
- SCHÖNOX - Grey
- SOPRO - 22 Stengrå
- WEBER - Medium Grey
- LIP - Grå

## Hoito-ohjeet

### Graniittikeramiikan yleiset hoito- ja puhdistusohjeet

#### Puhdistus ennen käyttöönottoa:

Graniittikeramiikka on puhdistettava perusteellisesti ennen lattian käyttöönottoa. Perusteellinen puhdistus kattaa rakennuspölyn, sementtikalvot sekä muun lian. Pesuun suosittelemme hapanta puhdistusainetta ja nimenomaan FILA Deterdekiä, joka tehoaa likaa vastaan. Deterdek on erityisesti kehitetty keramiikan puhdistukseen ja poistamaan kalkkikerrostumia sekä sementtikalvoja. Noudata huolellisesti laimennus- ja käyttöohjeita.

#### Päivittäinen puhdistus:

Päivittäiseen puhdistukseen suositellaan vedellä kostutettua mikrokuituliinaa tai vedellä laimennettua etikkaa.

Etikka sisältävä puhdistusaine: Sekoita suihkepulloon 1 dl 24 % etikkaa, muutama tippa käsitiskainetta ja 3 dl vettä.

Isommille pinnoille suosittelemme käyttämään heikosti emäksistä tai pH-neutraalia yleispuhdistusainetta, joka ei muodosta kalvoa.

Bricmate suosittelee FILA Cleaneria, joka on ammattikäyttöön tarkoitettu pH-neutraali puhdistusaine kaikenlaisille koville, vettä kestäville pinnoille.

#### Tahrannoisto:

Likatahrat, kuten kalkkijäämät ja rasvatahrat, poistetaan ensisijaisesti yleisten puhdistusohjeiden mukaisesti. Käytä puhdistukseen tiski- tai juuriharjaa. Puhdistukseen voi käyttää myös puhdistussientä.

Pintyneemmän lian puhdistamiseen suosittelemme FILA Deterdek & Fila PS87 -puhdistusaineita. Noudata huolellisesti laimennus- ja käyttöohjeita.

#### Esimerkkitahtoja:

Ruokatahrat, olut, viini, rasva ja kevytmetallin alumiiniijäänteet poistetaan vedellä laimennetulla emäksisellä pesuaineella, kuten FILA PS87, yleispuhdistusaine, karkea puhdistusaine tai ruokasooda. Keraamisten liesien puhdistusaine on tehokas metalliin, kuten veitsien aiheuttamien naarmujen poistamiseen. Varmista, että puhdistusainetta ei jää tason pintaan ennen kuin esimerkiksi käsittelet ruokaa keittiön työtasolla.

Koneöljytahrat, asfalttitahrat, muste, liima sekä kumin tai steariinin/parafiinin jäljet poistetaan liuottimella, kuten lakkabensiinillä, asetonilla, teollisuusalkoholilla tai puhdistusbensiinillä.

Ruostetahrat, kalkkitahrat ja teräs- tai rautanaarmujäljet poistetaan vedellä laimennetulla happamalla pesuaineella, kuten FILA Deterdek, etikka- tai sitruunahappo. Kuivuneet maalitahrat poistetaan partakoneen terällä sekä tarpeen mukaan kuumailmapistoolilla.