



J Runö Dark Grey Graniittikeramiikkalaatat

J Runö -sarjan harmaat, mattapintaisia graniittikeramiikkalaatat muistuttavat kalkkikiveä. Luonnonmukaisissa Runö-laatoissa on kauniita, vaihtelevia sävyeroja. Näiden laattojen inspiraatio tulee kalkkikivestä, jota louhitaan pitkällä vyöhykkeellä aina Öölannista Viron rannikolle ja edelleen Tallinnan kautta Pietariin asti. Kalkkikiveä on louhittu tällä vyöhykkeellä sukupolvien ajan, joten tätä materiaalia on käytetty rakentamisessa kaikkialla Skandinaviassa.

Tuotteen nimi	Tuotenro.	Koko (mm)	Paksuus (mm)	m2/laatikko	kpl/laatikko	kg/laatikko	Verkon koko (mm)
J66 RUNÖ DARK GREY	39601	595x595	9	1.08	3	24	-
J36 RUNÖ DARK GREY	39602	296x595	9	1.26	7	24	-
J33 RUNÖ DARK GREY	39603	296x296	9	1.08	12	23	-
J1515 RUNÖ DARK GREY	39614	147x147	9	0.63	28	13	-

Ominaisuudet

Pakkasenkestävä, veden imeytyminen ≤ 0,5 %: Kyllä
Rektifioitu/reunaleikattu: Kyllä
Kemikaalinkestävä: Kyllä
Modulaarisuus: Kyllä
Liukkaudenestoluokitus R-luokka*: R10
Liukkaudenesto ABC-luokka*: B
: A1FL/A1

Asennus

- **TÄRKEÄÄ!** Varmista, että **vastaanottotarkastus** suoritetaan välittömästi toimituksen yhteydessä! Tarkista materiaalin kunto, määrä, malli, sävy ja koko jne. Ilmoita mahdollisista poikkeamista välittömästi jälleenmyyjälle! Ilmoita mahdollisista kuljetusvaurioista kuljettajalle.
- Graniittikeramiikan kiinnityksessä tulee käyttää vähintään C2-luokan kiinnityslaastia.
- Suositeltu laastikamman koko: 4-10 mm levyn koosta ja alustasta riippuen.
- 30x30 cm kokoiset ja isommat laatat kiinnitetään seinään. Tasaisilla latioilla voidaan käyttää joustavaa kiinnityslaastia.
- 30x60 cm kokoisia tai tätä suurempia laattoja ei saa sijoittaa tiililadontomallin mukaisesti perinteisessä ½-suhteessa. Mikäli kuitenkin haluat käyttää tiililadontaa, suosittelemme laattojen asennusta enintään ¾-suhteessa.
- Käytä laattojen leikkaamiseen graniittikeramiikkaan soveltuvaa timanttiterää ja laattaleikkuria.
- Reiät tehdään timanttiporalla.
- Käsittele ulkokulmat timanttiterällä tai hiomalaikalla.
- Käsittele, pyöristä ja muotoile reunat ja kulmat helposti timanttihiomalaikalla ja kulmahiomakoneen kiillotustyynillä.
- Käytä saumaukseen sopivaa saumalaastia odotetun kuormituksen mukaan. Valitse sauman väri laatan sävyn mukaan. Suositeltu sauman leveys 2 mm.
- Graniittikeramiikka valmistetaan teollisesti luonnon raaka-aineista. Tiettyjä sävy- ja kokoeroja saattaa esiintyä, joten tarkista materiaali aina ennen asennusta. Reklamaatioita liittyen sävy- ja kokoeroihin ei hyväksytä asennuksen jälkeen.
- Sävyistä käytämme nimitystä 'shade' tai 'tono'. Maaleissa, tekstiileissä ja muissa teollisesti valmistetuissa tuotteissa saattaa esiintyä sävy- ja kokoeroja eri tuote-erien välillä. Bricmate-pakkaukset on merkitty 'shade/tono' -numerolla, jotka kannattaa laittaa talteen. Muista antaa nämä tiedot tilausta tehdessäsi!
- Kalliiperi ('caliber' tai 'kaliber') ilmaisee laatan tarkan koon.

Hoito-ohjeet

Graniittikeramiikan yleiset hoito- ja puhdistusohjeet

Puhdistus ennen käyttöönottoa:

Graniittikeramiikka on puhdistettava perusteellisesti ennen lattian käyttöönottoa. Perusteellinen puhdistus kattaa rakennuspölyn, sementtikalvot sekä muun lian. Pesuun suosittelemme hapanta puhdistusainetta ja nimenomaan FILA Deterdekiä, joka tehoaa likaa vastaan. Deterdek on erityisesti kehitetty keramiikan puhdistukseen ja poistamaan kalkkikerrostumia sekä sementtikalvoja. Noudata huolellisesti laimennus- ja käyttöohjeita.

Päivittäinen puhdistus:

Päivittäiseen puhdistukseen suositellaan vedellä kostutettua mikrokuituliinaa tai vedellä laimennettua etikkaa. Etikka sisältävä puhdistusaine: Sekoita suihkepulloon 1 dl 24 % etikkaa, muutama tippa käsitiskainetta ja 3 dl vettä. Isommille pinnoille suosittelemme käyttämään heikosti emäksistä tai pH-neutraalia yleispuhdistusainetta, joka ei muodosta kalvoa. Bricmate suosittelee FILA Cleaneria, joka on ammattikäyttöön tarkoitettu pH-neutraali puhdistusaine kaikenlaisille koville, vettä kestäville pinnoille.

Tahrannoisto:

Likatahrat, kuten kalkkijäämät ja rasvatahrat, poistetaan ensisijaisesti yleisten puhdistusohjeiden mukaisesti. Käytä puhdistukseen tiski- tai juuriharjaa. Puhdistukseen voi käyttää myös puhdistussientä. Pintyneemmän lian puhdistamiseen suosittelemme FILA Deterdek & Fila PS87 -puhdistusaineita. Noudata huolellisesti laimennus- ja käyttöohjeita.

Esimerkkitahtoja:

Ruokatahrat, olut, viini, rasva ja kevytmetallin alumiinijäänteet poistetaan vedellä laimennetulla emäksisellä pesuaineella, kuten FILA PS87, yleispuhdistusaine, karkea puhdistusaine tai ruokasooda. Keraamisten liesien puhdistusaine on tehokas metallin, kuten veitsien aiheuttamien naarmujen poistamiseen. Varmista, että puhdistusainetta ei jää tason pintaan ennen kuin esimerkiksi käsittelet ruokaa keittiön työtasolla.

Koneöljytahrat, asfalttitahrat, muste, liima sekä kumin tai steariinin/parafiinin jäljet poistetaan liuottimella, kuten lakkabensiinillä, asetonilla, teollisuusalkoholilla tai puhdistusbensiinillä.

Ruostetahrat, kalkkitahrat ja teräs- tai rautanaarmujäljet poistetaan vedellä laimennetulla happamalla pesuaineella, kuten FILA Deterdek, etikka- tai sitruunahappo. Kuivuneet maalitahrat poistetaan partakoneen terällä sekä tarpeen mukaan kuumailmapistoolilla.